

Epoxi

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una capa de acabado epoxi de dos componentes, adecuada para la aplicación a brocha, rodillo o pistola.

APLICACIONES

Como acabado resistente y duradero para aplicación sobre superficies imprimadas adecuadamente. Presenta buena resistencia a la abrasión y ofrece buena protección contra los derrames y salpicaduras de una gama de productos químicos, como por ejemplo, ácidos, álcalis, disolventes y soluciones salinas.

Adecuado para uso en una amplia gama de entornos incluyendo estructuras de alta mar, instalaciones petroquímicas, puentes, fábricas de pasta papelera y papel y la industria eléctrica.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INTERGARD 740	Color	Amplia gama a través del sistema Chromascan		
	Aspecto	Alto brillo		
	Sólidos en volumen	51% ± 3% (dependiendo del color)		
	Espesor recomendado	50 micras (2 mils) en seco, equivalente a 98 micras (3,9 mils) en húmedo		
	Rendimiento teórico	10,20 m²/litro a 50 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos 409 sq.ft./galones US a 2 mils con los sólidos en volumen establecidos		
	Rendimiento práctico	Considérense los factores de pérdidas apropiados		
	Método de Aplicación	Pistola "airless", Pistola de aire, Brocha, Rodillo		
Tiempo de secado				
Intervalo de repintado con acabados recomendados				
Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	Mínimo	Máximo
10°C (50°F)	12 horas	40 horas	40 horas	Prolongado¹
15°C (59°F)	8 horas	30 horas	30 horas	Prolongado¹
25°C (77°F)	3 horas	16 horas	16 horas	Prolongado¹
40°C (104°F)	2 horas	11 horas	11 horas	Prolongado¹
¹ Véanse las definiciones y abreviaturas de International Protective Coatings				

DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES	Punto de inflamación (Típico)	Parte A 27°C (81°F); Parte B 29°C (84°F); Mezcla 28°C (82°F)	
	Peso Específico	1,34 kg/l (11,2 lb/gal)	
	VOC	3.50 lb/gal (420 g/lit) EPA Método 24 344 g/kg Directiva de la UE sobre emisiones de solventes (Directiva del Consejo 2010/75/UE)	
Indicador de peligrosidad del recubrimiento GB 30981.2-S-Pb≤90-C Cumple con la norma GB 30981.2-2025			
Para mas detalles ver la seccion: Características del producto.			

Epoxi

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y exentas de contaminación. Antes de la aplicación de la pintura, deben evaluarse todas las superficies y tratarse de acuerdo con la norma ISO 8504:2019.

Superficies Imprimadas

Intergard 740 debería aplicarse siempre según un esquema de recubrimiento anticorrosivo recomendado. La superficie imprimada debería estar seca y libre de toda contaminación, e Intergard 740 debe aplicarse respetando los intervalos de repintado especificados (consultar la correspondiente hoja técnica).

Las áreas de roturas, daños, etc. deberían prepararse según el estándar especificado (por ejemplo, Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC SP6, Chorreado de abrasivos, o SSPC SP11, Limpieza mediante herramienta mecánica) y parcheadas con imprimación antes de aplicar Intergard 740.

Hormigón, bloques prefabricados, etc.

El Intergard 740 es adecuado para aplicación a hormigón. Para la primera capa se recomienda diluir el Intergard 740 al 10-15% con diluyentes International, a fin de proporcionar una buena penetración en el sustrato de hormigón y actuar como capa de imprimación/tapaporos.

El hormigón debe fraguar un mínimo de 28 días antes de recubrirse. El contenido de humedad del hormigón debe estar por debajo del 6%. Todas las superficies deben estar limpias, secas y exentas de componentes de endurecimiento, productos desmoldeadores, componentes extendidos con llana, endurecedores de superficies, eflorescencia, grasa, aceite, suciedad, recubrimientos antiguos y hormigón suelto o desintegrante. Todo el hormigón colado o prefabricado debe limpiarse también por chorreo de barrido (método preferido) o por tratamiento al ácido para eliminar la lechada.

Yeso, Cemento, Hormigón, etc.

La superficie debería estar limpia, seca y libre de contaminación. Elimine la pintura vieja, suelta o descascarillada. Rellene y pule los defectos menores.

Los parches húmedos, las manchas de aceite, los restos de brea, los depósitos de nicotina, la floración y la decoloración deben ser tratados desde un principio o bien eliminar la causa de dichas manchas/defectos. El moho, las algas y otros cultivos existentes deben ser eliminados antes de empezar a trabajar. Se debería utilizar lejía doméstica diluida en agua en una proporción de 1:4 o bien una solución fungicida. Puede que sea necesario aplicar dos tratamientos y posteriormente limpiar y rascar el área para eliminar los residuos. Lo ideal para evitar infestaciones futuras sería identificar y tratar las condiciones que soportan cultivos.

APLICACIÓN

Mezcla	El material se suministra en dos recipientes como una unidad. Mezclar siempre una unidad completa en las proporciones suministradas. Una vez mezclada la unidad, deberá utilizarse dentro del tiempo de vida útil especificado			
	(1) Agitar la base (Parte A) con un mezclador mecánico.			
	(2) Combinar todo el contenido del agente de endurecimiento (Parte B) con la base (Parte A) y mezclar completamente con un mezclador mecánico.			
Relación de mezcla	4 parte(s) : 1 parte(s) en volumen			
Vida útil de la mezcla	10°C (50°F) 11 horas	15°C (59°F) 10 horas	25°C (77°F) 8 horas	40°C (104°F) 2 horas
Pistola “airless”	Recomendado	Rango de boquilla 0,38-0,53 mm (15-21 milésimas) Presión total del líquido de salida en la boquilla pulverizadora no inferior a 176 kg/cm² (2503 p.s.i.)		
Pistola Convencional (Presión del calderín)	Recomendado	Pistola Capuchón de aire Boquilla de líquido	DeVilbiss MBC o JGA 704 ó 765 E	
Pistola de aire (Convencional)	Recomendado	Utilizar un equipo adecuado y patentado.		
Brocha	Recomendado	Normalmente, se pueden obtener 40micras (1,6 mils)		
Rodillo	Recomendado	Normalmente, se pueden obtener 40 micras (1,6 mils)		
Disolvente	International GTA220 (o International GTA415)	No diluir más que lo permitido por la legislación medioambiental local.		
Limpiador	International GTA822 (o International GTA415)	La elección del limpiador puede estar sujeta a la legislación local. Consulte a su representante local para obtener asesoramiento específico.		
Paradas	No permitir que el material permanezca en las mangueras, pistola o equipo de pulverización. Lavar completamente todo el equipo con International GTA822. Una vez que se hayan mezclado las unidades de pintura, no deberán guardarse. Se recomienda que tras paradas prolongadas, el trabajo recomience con unidades recién mezcladas.			
Limpieza	Limpiar todo el equipo inmediatamente después de utilizar con International GTA822. Se recomienda lavar periódicamente el equipo de pulverización durante la jornada de trabajo. La frecuencia de la limpieza dependerá de la cantidad de producto pulverizado, la temperatura y el tiempo transcurrido, incluyendo los retrasos. Tirar el material sobrante y los recipientes vacíos de acuerdo con el reglamento/legislación regional apropiado.			

Epoxi

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cuando se aplica el Intergard 740 con brocha o rodillo, podría ser necesario aplicar capas múltiples para lograr el espesor total de película seca del sistema especificado.

Este producto no se endurecerá adecuadamente por debajo de 5°C (41°F). Para obtener un rendimiento máximo, las temperaturas de endurecimiento ambiental deben ser por encima de 10°C (50°F).

En común con todas las epoxis, el Intergard 740 calentará y decolorará al exponerse a la intemperie. La tasa de caleo dependerá de las condiciones climáticas, no tendrá efecto adverso en las propiedades anticorrosivas y se limitará a una capa superficial delgada.

La condensación que ocurra durante o inmediatamente después de la aplicación podría producir un acabado mate y una película inferior.

La exposición prematura a agua estancada causará cambios de color, en especial en los colores oscuros.

El nivel de brillo y acabado de la superficie depende del método de aplicación. Evitar el empleo de métodos de aplicación mixtos siempre que sea posible.

La sobreaplicación de Intergard 740 prolongará los intervalos de repintado y manipulación mínimos, y podría ser perjudicial para las propiedades de repintado a largo plazo.

Para la aplicación con brocha y rodillo, y en algunos colores, podrían ser necesarios dos capas de Intergard 740 para obtener un acabado uniforme.

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

Los aditivos reactivos de bajo peso molecular, que formarán parte de la película durante condiciones de curado en ambiente normal, también afectarán a los valores de VOC determinados usando EPA Método 24.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Para el Interline 983, son adecuadas las siguientes imprimaciones:

Intercure 200	Interplus 770
Intercure 420	Interseal 670HS
Intergard 251	Interzinc 42
Intergard 269	Interzinc 52
Intergard 475HS	Interzinc 315
InterH2O 401	Interzone 505
Interline 944	Interzone 954
Interplus 256	Interzone 1000
Interplus 356	

Cuando el Intergard 740 se utiliza como imprimación para hormigón, los productos siguientes son adecuados para capa final:

Interfine 629HS	Interthane 990
Intergard 740	Interzone 505
Interline 850	Interzone 954
Interline 944	Interzone 1000
Interseal 670HS	

Para otras imprimaciones/capas finales adecuadas, consúltese a International Protective Coatings.

Epoxi

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Si desea más información sobre estándares industriales, términos o abreviaturas empleados en esta ficha técnica, visite www.international-pc.com.

- Definiciones y Abreviaturas
- Preparación de la superficie
- Aplicación de la pintura
- Rendimiento teórico y práctico

Prevía solicitud, se puede disponer de copias individuales de estas secciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Está previsto que este producto lo utilicen aplicadores profesionales en situaciones industriales de acuerdo con los consejos facilitados en esta ficha técnica, en la Ficha de Datos de Seguridad y en sus envases, y no debería ser usado sin consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

En caso de que se realicen trabajos de soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación de extracción local adecuada.

En caso de duda sobre la idoneidad del uso de este producto, consulte a AkzoNobel para obtener más asesoramiento.

TAMAÑO DEL ENVASE

Tamaño del Envase	Parte A		Parte B	
	Vol	Envase	Vol	Envase
20 litros	16 litros	20 litros	4 litros	5 litros
5 US gal	4 US gal	5 US gal	1 US gal	1 US gal

Para conocer la disponibilidad de otros tamaños de envase, póngase en contacto con AkzoNobel.

PESO DEL PRODUCTO (TÍPICO)

Tamaño del Envase	Parte A	Parte B
20 litros	24.8 kg	4.2 kg
5 US gal	56 lb	8.4 lb

ALMACENAMIENTO

Tiempo de vida	18 meses como mínimo a 25°C (77°F). Sujeto a reinspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.
----------------	--

Nota importante

La información contenida en esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva; cualquier persona que use el producto para cualquier propósito distinto que el específicamente recomendado en esta ficha técnica sin obtener primero confirmación escrita de nosotros de la idoneidad del producto para el uso pretendido será bajo su propio riesgo. Todos los consejos dados o que se deriven de lo indicado sobre el producto (incluidos en esta ficha técnica o no) están basados con la mejor intención de nuestro conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad del sustrato o sobre todos los factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por tanto, a menos que nosotros lo acordemos por escrito específicamente, no aceptamos cualquier responsabilidad en absoluto por la calidad del producto o para (sujeto a los límites permitidos por la ley) cualquier pérdida o daño producida por el uso del producto. Nosotros por la presente negamos cualquier garantía o representaciones, expresas o implícitas, por el uso de la ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía derivada de la comercialización o uso de un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos dados están sujetos a nuestras condiciones de venta. Usted debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificación de vez en cuando en función de nuestra experiencia y política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario comprobar con el representante local que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Esta ficha técnica está disponible en nuestra página web en www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser la misma que este documento. Si hubiera alguna discrepancia entre este documento y la versión de la ficha técnica que aparece en la web, entonces tiene preferencia la versión de la página web.

Fecha de publicación: 26/05/2026

Copyright © AkzoNobel, 26/05/2026.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta publicación son propiedad de, o bajo licencia de, el grupo de compañías AkzoNobel.

www.international-pc.com